

PolyMix C1
POLY MIX C1

ЛЕПИЛО ЗА ФАЯНС
ЛЕПИЛО ЗА ФАЯНС

И ТЕРАКОТ
И ТЕРАКОТ



Описание:

Суха смес на циментова основа с прибавени полимери и пластификатори за допълнителна здравина и еластичност.

Предназначение:

Лепилната смес, предназначена за лепене на фаянс и теракот в закрити помещения, запълване на пукнатини, строителни кърпежи, изравняване на повърхности, зидарии и др.

Подготовка на основата:

Основата трябва да бъде добре почистена от вещества, които могат да попречат на адхезията, като мазнини, смазочни масла, бои, лакове, вододисперсионни бои и други. Неравности в основата трябва да се изравнят предварително чрез шпакловане. При работа върху сухи повърхности като газобетон, гипскартон, лек бетон и други трябва предварително да се грундират.

Подготовка на сместа:

Пет части от сухото лепило се смесват с една част вода в подходящ за целта съд, като първо се излива водата, а след това се добавя сместа. Разбърква се добре с механична бъркалка в продължение на 1-2 минути или до получаване на хомогенна смес. Така приготвената смес се оставя да „узрее“ в продължение на 5 минути, след което сместа се разбърква повторно. Количеството вода зависи от желаната гъстота на лепилната смес. Да не се добавят други

материали към лепилото като цимент, пясък и други, защото това ще влоши качествата му.

Полагане:

Лепилната смес се нанася върху основата с помощта на назъбена маламашка. Размерът на зъбите на маламашката зависи от големината на плочките и гладкостта на основата. Лепилото позволява плочите да се коригират 10-20 минути след поставянето им.

Характеристики:

Якост на сцепление след 28 дни	2.6 N/mm ²
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода	2.8 N/mm ²
Якост на сцепление при опън след термично третиране	2.8 N/mm ²
Жизнеспособност	4 часа
Отворено време	10-15 минути
Външна употреба	Да
Вътрешна употреба	Да
Време плътно втвърдяване	24 часа
Разходна норма	
Стени - шпакла 5 мм.	3.5 кг./м ²
Под – шпакла 7 мм.	4.5 кг./м ²
EPS/XPS	4-5 кг./м ²

Безопасност:

Лепилото съдържа портланд цимент, който е дразнещ очите, кожата и дихателните пътища продукт. Да се работи с предпазно облекло. При контакт с очите измийте обилно с вода и потърсете лекарска помощ. Повече информация в информационния лист за безопасност. (Обърнете се към регионалните ни представители във Вашият град)

Съхранение:

Да се съхранява в сухи помещения, не изложени трайно на влага, върху дървени палети. Срок на годност в оригинално затворени опаковки – 12 месеца от датата на производство.

Опаковки:

В хартиени торби с нетно тегло от по 5 и 25 кг.

На палети по 42 торби = 1050 кг.

малки опаковки на палет по 200 торби= 1000 кг.