

# **PolyMix CT 15**

## **ЛЕПИЛО ЗА**

### **ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ**



#### **Описание:**

Суша смес на циментова основа с прибавени полимери и пластификатори за допълнителна здравина и еластичност.

#### **Предназначение:**

Лепилната смес е подходяща за залепване на плоскости от експандиран и екструдирани полистирол (EPS/XPS) и плочи от минерална вата при изпълнение на вътрешна или външна топлоизолация.

#### **Подготовка на основата:**

Основата трябва да бъде добре почистена от вещества, които могат да попречат на адхезията, като мазнини, смазочни масла, бои, лакове, вододисперсионни бои и други. Ронливи основи трябва да бъдат предварително грундираны.

#### **Подготовка на сместа:**

Пет части от сухото лепило се смесват с една част вода в подходящ за целта съд, като първо се излива водата, а след това се добавя сместа. Разбърква се добре с механична бъркалка в продължение на 1-2 минути или до получаване на хомогенна смес. Така приготвената смес се оставя да „узрее“ в продължение на 5 минути, след което сместа се разбърква повторно. Количеството вода зависи от желаната гъстота на лепилната смес. Да не се добавят други

материали към лепилото като цимент, пясък и други, защото това ще влоши качествата му.

#### **Полагане:**

Лепилната смес се нанася върху основата с помощта на назъбена маламашка. При работа върху равни основи лепилото се нанася на гребен с назъбена маламашка върху цялата повърхност на топлоизолационната плоскост. При работа с неравни основи нанасянето на лепилото става чрез точково лепене като се полага ивица по краищата на плоскостта и няколко топки от сместа равномерно разположени по повърхността.

#### **Характеристики:**

Якост на сцепление след 28 дни	2.6 N/mm <sup>2</sup>
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода	2.8 N/mm <sup>2</sup>
Якост на сцепление при опън след термично третиране	2.8 N/mm <sup>2</sup>
Жизнеспособност	4 часа
Отворено време	10-15 минути
Външна употреба	Да
Вътрешна употреба	Да
Време плътно втвърдяване	24 часа
Разходна норма	3-5 кг./м <sup>2</sup>

#### **Безопасност:**

Лепилото съдържа портланд цимент, който е дразнещ очите, кожата и дихателните пътища продукт. Да се работи с предпазно облекло. При контакт с очите измийте обилно с вода и потърсете лекарска помощ. Повече информация в информационния лист за безопасност. (Обърнете се към регионалните ни представители във Вашият град)

#### **Съхранение:**

Да се съхранява в сухи помещения, не изложени трайно на влага, върху дървени палети. Срок на годност в оригинално затворени опаковки – 12 месеца от датата на производство.

#### **Опаковки:**

В хартиени торби с нетно тегло от по 25 кг.  
На палети по 42 торби = 1050 кг.