# BAUCEM C2

# ЛЕПИЛО ЗА ФАЯНС И ТЕРАКОТ

## Описание:

Суха смес на циментова основа с прибавени полимери и пластификатори за допълнителна здравина и еластичност.

## Предназначение:

Обогатената циментова смес е подходяща за еластично залепване на подови и строителни плочи, като фаянс, теракота, керамични плочи, гранит, гранитогрес, газобетон, мрамор, както и плочка върху плочка. Лепилото е подходящо за използване в помещения изложени трайно на влага или вода като фасади, тротоари, бани и други.

## Подготовка на основата:

Основата трябва да бъде добре почистена от вещества, които могат да попречат на адхезията, като мазнини, смазочни масла, бои, лакове, вододисперсионни бои и други. Неравности в основата трябва да се изравнят предварително чрез шпакловане. При работа върху сухи повърхности като газобетон, гипскартон, лек бетон и други трябва предварително да се грундират.

## Подготовка на сместа :

Пет части от сухото лепило се смесват с една част вода в подходящ за целта съд, като първо се излива водата, а след това се добавя сместа. Разбърква се добре с механична бъркалка в продължение на 1-2 минути или до получаване на хомогенна смес. Така приготвената смес се оставя да „узрее“ в продължение на 5 минути, след което сместа се разбърква повторно. Количеството вода зависи от желаната гъстота на лепилната смес. Да не се добавят други материали към лепилото като цимент, пясък и други, защото това ще влоши качествата му.

## Полагане:

Лепилната смес се нанася върху основата с помощта на назъбена маламашка. Размерът на зъбите на маламашката зависи от големината на плочките и гладкостта на основата. Лепилото позволява плочите да се коригират 10-20 минути след поставянето им.

## Характеристики:

| | |
|---|---|
| Якост на сцепление след 28 дни | 2.6 N/mm$^2$ |
| Якост на сцепление при опън след потапяне във вода | 2.8 N/mm$^2$ |
| Якост на сцепление при опън след термично третиране | 2.8 N/mm$^2$ |
| Жизнеспособност | 4 часа |
| Отворено време | 10-15 минути |
| Външна употреба | Да |
| Вътрешна употреба | Да |
| Време плътно втвърдяване | 24 часа |
| Разходна норма :<br>Стени - шпакла 5 мм.<br>Под - шпакла 7 мм. | <br>3.5 кг./м$^2$<br>4.5 кг./м$^2$ |

**+ ARBOCEL – целулозни моно-влакна**

- **удължава жизнеспособността и отвореното време на лепилото**
- **образуват армираща мрежа , която увеличава здравината на лепилото и предпазват от напукване и свиване по време на съхнене**

## Безопасност:

Лепилото съдържа портланд цимент, който е дразнещ очите, кожата и дихателните пътища продукт. Да се работи с предпазно облекло. При контакт с очите измийте обилно с вода и потърсете лекарска помощ. Повече информация в информационния лист за безопасност. (Обърнете се към регионалните ни представители във Вашият град)

## Съхранение:

Да се съхранява в сухи помещения, не изложени трайно на влага, върху дървени палети. Срок на годност в оригинално затворени опаковки – 12 месеца от датата на производство.

## Опаковки:

В хартиени торби с нетно тегло 25 кг.

На палети по 42 торби = 1050 кг.